



# VIBROSCREED VZ

## ANWENDUNGSBEREICH

Erstarrungsverzögerer für Portlandzemente bei Verwendung von **VIBROSCREED**.

## EIGENSCHAFTEN

- Verzögerung der Erstarrung
- Verlängerung der Verarbeitungszeit

## DOSIERUNG & VERBRAUCH

**VIBROSCREED VZ** wird in der Regel mit 0,2 bis 0,5 % zum Zementgehalt dosiert.

Die maximal höchstzulässige Dosierung beträgt 1 %.

Die Dosierung erfolgt grundsätzlich direkt auf die Estrichpumpe zusammen mit dem ersten Anmachwasser.

## ZU BEACHTEN

Der Beginn der Erstarrung ist abhängig von der eingesetzten Zementsorte, der Anmachwassermenge und den klimatischen Bedingungen.

Diesbezüglich sind Vorversuche seitens des Anwenders durchzuführen!

**ACHTUNG:** Beim Einsatz von **VIBROSCREED VZ** verändern sich die angegebenen Eigenschaften von **VIBROSCREED** wie z.B. der Zeitpunkt der Begeh- und Belastbarkeit.

## TECHNISCHE DATEN

Lieferform: flüssig

Farbe: transparent

Verpackung: Einwegbinde 25 kg-Paletten mit 24 x 25 kg Container mit 1100 kg

Haltbarkeit: 12 Monate bei frostfreier, kühler Lagerung

**Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der GLASS AG sind zu beachten.**

**Weitere Informationen und aktualisierte Datenblätter finden Sie unter [www.glass.ag](http://www.glass.ag)**