



BAUNAL VZ

ANWENDUNGSBEREICH

Erstarrungsverzögerer für Portlandzemente bei Betonierarbeiten, sowie Estrichverlegung und Unterbau bei Rüttelbodenverlegung.

EIGENSCHAFTEN

- Verzögerung der Erstarrung
- Verlängerung der Verarbeitungszeit

DOSIERUNG & VERBRAUCH

BAUNAL VZ wird in der Regel mit 0,2 bis 0,5 % zum Zementgehalt dosiert. Die maximal höchstzulässige Dosierung beträgt 1 %.

Die Dosierung erfolgt grundsätzlich direkt auf die Estrichpumpe zusammen mit dem ersten Anmachwasser.

Nach Zugabe aller Komponenten muss zur vollen Entfaltung der Wirkungsweise unserer Produkte eine Nachmischzeit von ca. 2 Minuten eingehalten werden!

ZU BEACHTEN

Da der Beginn der Erstarrungszeit von der Art des Zementes, der eingesetzten Anmachwassermenge und von den klimatischen Bedingungen abhängig ist, sind eigenverantwortliche Vorversuche seitens des Anwenders durchzuführen.

TECHNISCHE DATEN

Lieferform: flüssig

Farbe: transparent

Verpackung: Einwegbinde 25 kg-Palette mit 24 x 25 kg Container mit 1100 kg

Haltbarkeit: 12 Monate bei frostfreier, kühler Lagerung

Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der GLASS AG sind zu beachten.

Weitere Informationen und aktualisierte Datenblätter finden Sie unter www.glass.ag