



# BAUNAL VZ

## ANWENDUNGSBEREICH

Erstarrungsverzögerer für Portlandzemente bei Betonierarbeiten, sowie Estrichverlegung und Unterbau bei Rüttelbodenverlegung.

## EIGENSCHAFTEN

- Verzögerung der Erstarrung
- Verlängerung der Verarbeitungszeit

## DOSIERUNG & VERBRAUCH

**BAUNAL VZ** wird in der Regel mit 0,2 bis 0,5 % zum Zementgehalt dosiert. Die maximal höchstzulässige Dosierung beträgt 1 %.

Die Dosierung erfolgt grundsätzlich direkt auf die Estrichpumpe zusammen mit dem ersten Anmachwasser.

Nach Zugabe aller Komponenten muss zur vollen Entfaltung der Wirkungsweise unserer Produkte eine Nachmischzeit von ca. 2 Minuten eingehalten werden!

## ZU BEACHTEN

Da der Beginn der Erstarrungszeit von der Art des Zementes, der eingesetzten Anmachwassermenge und von den klimatischen Bedingungen abhängig ist, sind eigenverantwortliche Vorversuche seitens des Anwenders durchzuführen.

## TECHNISCHE DATEN

Lieferform: flüssig

Farbe: transparent

Verpackung: Einwegbinde 25 kg-Palette mit 24 x 25 kg Container mit 1100 kg

Haltbarkeit: 12 Monate bei frostfreier, kühler Lagerung

**Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der GLASS AG sind zu beachten.**

**Weitere Informationen und aktualisierte Datenblätter finden Sie unter [www.glass.ag](http://www.glass.ag)**