

## GLASS VERZÖGERER

### Anwendungsbereich

Abbindeverzögerer für Schnellzemente

### Eigenschaften

- Verzögerung der Erstarrung von Schnellzementen
- Verlängerung der Verarbeitungszeit

GLASS VERZÖGERER verzögert den Erstarrungsbeginn von Schnellzementen je nach Dosierung und Temperatur von ca. 30 auf ca. 60 Minuten, ohne den weiteren Hydratationsverlauf negativ zu beeinflussen.

### Dosierung/Verbrauch

GLASS VERZÖGERER wird je nach Schnellzement mit 0,2 - 0,8 % zum Zementgehalt dosiert.

Glascofloor Extrem: 0,2 - 0,4 %	ca. 50 - 100 g
Glascofix: 0,2 - 0,8 %	ca. 50 - 200 g

### Verarbeitung

Die Dosierung erfolgt grundsätzlich direkt auf die Estrichpumpe zusammen mit dem ersten Anmachwasser.

Nach Zugabe aller Komponenten muss zur vollen Entfaltung der Wirkungsweise unserer Produkte eine Nachmischzeit von ca. 2 Minuten eingehalten werden!

Vorversuche sind stets erforderlich!

### Technische Daten

Lieferform:	flüssig
Farbe:	rot
Verpackung:	Einwegbinde 10 kg - Palette mit 60 x 10 kg
Haltbarkeit:	12 Monate bei frostfreier, kühler Lagerung

**Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der Glass AG sind zu beachten.  
Weitere Informationen und aktualisierte Datenblätter finden Sie unter [www.glass.ag](http://www.glass.ag)**