

## BAUNAL VZ

### Anwendungsbereich

Erstarrungsverzögerer für Portlandzemente bei Betonierarbeiten, sowie Estrichverlegung und Unterbau bei Rüttelbodenverlegung.

### Eigenschaften

- Verzögerung der Erstarrung
- Verlängerung der Verarbeitungszeit

### Dosierung/Verbrauch

BAUNAL VZ wird in der Regel mit 0,2 bis 0,5 % zum Zementgehalt dosiert. Die maximal höchstzulässige Dosierung beträgt 1 %.

Die Dosierung erfolgt grundsätzlich direkt auf die Estrichpumpe zusammen mit dem ersten Anmachwasser. Nach Zugabe aller Komponenten muss zur vollen Entfaltung der Wirkungsweise unserer Produkte eine Nachmischzeit von ca. 2 Minuten eingehalten werden!

### Zu beachten

Da der Beginn der Erstarrungszeit von der Art des Zementes, der eingesetzten Anmachwassermenge und von den klimatischen Bedingungen abhängig ist sind eigenverantwortliche Vorversuche seitens des Anwenders durchzuführen.

### Technische Daten

Lieferform:	flüssig
Farbe:	transparent
Verpackung:	Einweggebinde 25 kg - Paletten mit 24 x 25 kg Container mit 1100 kg
Haltbarkeit:	12 Monate bei frostfreier, kühler Lagerung

**Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der Glass AG sind zu beachten.  
Weitere Informationen und aktualisierte Datenblätter finden Sie unter [www.glass.ag](http://www.glass.ag)**