

PRODUKTINFORMATIONEN

GLASCONAL QUICKGRUND

Anwendungsbereich

GLASCONAL QUICKGRUND ist eine schnell trocknende Grundierung, welche vor Spachtelarbeiten auf saugfähigen, mineralischen Untergründen aufgebracht wird.

Die Grundierung dringt hervorragend in den Untergrund ein und besitzt gleichzeitig filmbildende Eigenschaften.

Eigenschaften

- Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- Verhindert zu schnellen Entzug des Anmachwassers aus Spachtelmassen
- Reduziert Luftblasenbildung in der Spachtelmasse
- Schnelle Trocknung
- Sprühfähig

Dosierung/Verbrauch

je nach Untergrundsugfähigkeit 100 - 200 g/m²

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, rissfrei und frei von Stoffen sein welche den Haftverbund beeinträchtigen. Haftungsmindernde oder labile Untergrundoberflächen abbürsten, abschleifen, abräsen oder kugelstrahlen, loses Material gründlich absaugen.

Für problematische Untergründe empfehlen wir das Epoxidharzsystem GLASS 150 mit Quarzsandabstreuung.

Verarbeitung

GLASCONAL QUICKGRUND wird gebrauchsfertig geliefert und unverdünnt mit einer kurzflorigen Mohair- oder Nylonwalze auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen. Die Filmbildung erfolgt in Abhängigkeit der Temperatur und Saugfähigkeit der alkalischen Untergründe (Zementestrich/ Beton) innerhalb von 30 - 60 Minuten. Es ist darauf zu achten dass die Grundierung vor der Spachtelung klebefrei abgetrocknet ist.

Technische Daten

Lieferform:	flüssig
Farbe:	milchig-blau
Spez. Gewicht:	ca. 1,1 g/cm ³
Verpackung:	Einweggebinde 10kg
Haltbarkeit:	12 Monate bei frostfreier, kühler Lagerung
Verarbeitungstemperatur:	mind. 10° am Boden
Trocknungszeit:	ca. 30 - 60 Minuten (bei 20° und 65% Luftfeuchtigkeit)

**Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der Glass AG sind zu beachten.
Weitere Informationen und aktualisierte Datenblätter finden Sie unter www.glass.ag**