



## ANWENDUNGSBEREICH

Pulverförmiges Spezialadditiv zur Herstellung von früh belastbaren, schwundreduzierten, zementgebundenen Rüttelbodenmörteln nach DIN 13813 der Güte bis CT-C25-F4 als Verbundmörtel, auf Trennlage und speziell im System für schwimmende, hoch trittschalldämmende Konstruktionen.

## EIGENSCHAFTEN

- Vordosierter Portionsbeutel
- 50 % kürzere Nachmischzeit
- Stabile Mörtelkonsistenz selbst bei längerer Mischzeit
- Stabile und beschleunigte Mörtelmatrix mit hoher Biegesteifigkeit
- Beschleunigung der Hydratationsphasen
- Schwundreduzierend und schnell belastbar
- Begehbar nach 12 Stunden
- Für alle Heizungssysteme geeignet (aufheizbar bereits nach 5 Tagen)
- Emissionsarm, bauökologisch & physiologisch unbedenklich (geprüft nach AgBB Bewertungsschema)
- Teilbelastbar nach 72 Stunden (bis 5 kN/m<sup>2</sup>), voll belastbar nach 5 Tagen (bis 15 kN/m<sup>2</sup>)

## DOSIERUNG & VERBRAUCH

**VIBROSCREED** wird mit einem Beutel zum Zement (50 kg) dosiert. Der Inhalt des Beutels wird der Mischung direkt vor dem Zement zugegeben. Die Mörtelkonsistenz wird erdfeucht eingestellt.

Höhere Wasserzugaben verändern die ausgelobten Eigenschaften.

Nach Zugabe aller Komponenten muss zur vollen Entfaltung der Wirkungsweise des Produktes eine Nachmischzeit von 1 Minute eingehalten werden.

Mischempfehlung CT-C25-F4	je m <sup>3</sup>	je Pumpe
Estrichsand 0/8 mm (A/B)	1500 kg	300 kg
CEM I 42,5	250 kg	50 kg
<b>VIBROSCREED</b>	0,625 kg	0,125 kg
Wasser abhängig von Sand, Sandfeuchte und Zement (w/z ≤ 0,45)		

## HEIZESTRICH

Heizestriche sollen frühestens 5 Tage nach Estricheinbau gemäß der Fachinformation „Schnittstellenkoordination für beheizte und gekühlte Fußbodenkonstruktionen“ aufgeheizt werden.

## HINWEIS

Bei Bedarf kann die Abbindezeit des Mörtels mit **VIBROSCREED VZ** verlängert werden.

Der Beginn der Erstarrungszeit ist abhängig von der Zementsorte, der eingesetzten Anmachwassermenge und den klimatischen Bedingungen.

Diesbezüglich sind Vorversuche seitens des Anwenders durchzuführen!

**ACHTUNG: Bei einem Einsatz von VIBROSCREED VZ verlängern sich auch die Zeitpunkte der Begehbarkeit und der Belastbarkeit.**

Bei Verbundmörtel empfehlen wir als Haftbrücke unsere **GLASCOTEX HAFTBRÜCKE**.

Rüttelfliesen bis zum Format 60x60 cm mit **GLASS TACK** im System.

**VIBROSCREED darf nur von zertifizierten Fachbetrieben verarbeitet werden!**

## TECHNISCHE DATEN

Lieferform: Pulver

Farbe: weißlich

Verpackung: Eimer mit 50 Beutel je 125 gr.-Palette mit 22 Eimern

Haltbarkeit: 12 Monate bei kühler und trockener Lagerung

**Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der GLASS AG sind zu beachten.**

Weitere Informationen und aktualisierte Datenblätter finden Sie unter [www.glass.ag](http://www.glass.ag)

Stand: 2016-02