



VIBROSCREED VZ

ANWENDUNGSBEREICH

Erstarrungsverzögerer für Portlandzemente bei Verwendung von **VIBROSCREED**.

EIGENSCHAFTEN

- Verzögerung der Erstarrung
- Verlängerung der Verarbeitungszeit

DOSIERUNG & VERBRAUCH

VIBROSCREED VZ wird in der Regel mit 0,2 bis 0,5 % zum Zementgehalt dosiert.

Die maximal höchstzulässige Dosierung beträgt 1 %.

Die Dosierung erfolgt grundsätzlich direkt auf die Estrichpumpe zusammen mit dem ersten Anmachwasser.

ZU BEACHTEN

Der Beginn der Erstarrung ist abhängig von der eingesetzten Zementsorte, der Anmachwassermenge und den klimatischen Bedingungen.

Diesbezüglich sind Vorversuche seitens des Anwenders durchzuführen!

ACHTUNG: Beim Einsatz von **VIBROSCREED VZ** verändern sich die angegebenen Eigenschaften von **VIBROSCREED** wie z.B. der Zeitpunkt der Begeh- und Belastbarkeit.

TECHNISCHE DATEN

Lieferform: flüssig

Farbe: transparent

Verpackung: Einwegbinde 25 kg-Paletten mit 24 x 25 kg Container mit 1100 kg

Haltbarkeit: 12 Monate bei frostfreier, kühler Lagerung

Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der GLASS AG sind zu beachten.

Weitere Informationen und aktualisierte Datenblätter finden Sie unter www.glass.ag